





FECHA: 03/04/2014

EDICIÓN: 8

INFORMACIÓN TÉCNICA FIJA+PLUS S-100

COMPOSICIÓN

Adhesivo de montaje en base solvente de alta viscosidad y de gran agarre inicial.

APLICACIÓN

Fácil aplicación. No hace hilos. Secado rápido con gran poder de relleno. Especialmente indicado para la unión de materiales como rodapiés, maderas, zócalos, hormigón, yeso, corcho, metales, PVC, fijación de paneles, etc. Producto no indicado para poliestireno expandido, polipropileno, polietileno y teflón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Método	Unidades	Valores
Consistencia	visual		pastosa
Peso específico	interno	g/ml	1.24 ± 0.02
Formación de piel	interno	segundos	<30
Resistencia a la tracción	interno	N/ mm2	5
Temperatura optima de aplicación	interno	⁵ C	+5 a +40°C
Resistencia a la temperatura	interno	₅ C	-2 a +90
Perdida de volumen	interno	%	27
Rendimiento	interno		* 1 cartucho aprox. 6m lineales
Descuelgue	interno	mm	0

^{*}nota: con un ancho de cánula de aprox. 5 mm.







FECHA: 03/04/2014

EDICIÓN: 8

MODO DE EMPLEO

Las superficies a unir deben estar secas, exentas de grasa, aceites, polvo o cualquier suciedad.

Cortar la boquilla del cartucho y enroscar la cánula. Para cortar la cánula y aplicar el adhesivo, existen varias formas:

Aplicar el adhesivo por puntos y cordones a una cara, unir las superficies y posteriormente separarlas y juntarlas varias veces para acelerar la evaporación de los disolventes, luego efectuar la unión con presión. Forma indicada para materiales porosos.

Aplicar el adhesivo a una cara, unir las superficies y posteriormente separarlas, dejarlas un tiempo de aireación entre quince y treinta minutos –dependiendo de la temperatura ambiente- y posteriormente realizar la unión con presión. Forma indicada para materiales no porosos.

*Nota: En superficies grandes dejar un espacio entre cordón y cordón de adhesivo suficiente para crear cámara de aire, aproximadamente 10-15 cm.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

Almacenar en lugar fresco y seco. Temperatura de almacenaje recomendada entre +5°C y +35°C. Consumir preferentemente antes de los 24 meses desde su fabricación.

PRESENTACIÓN

Cartuchos de 300 ml. Cajas de 25 uds. Tubos de 120 g. Cajas de 12 uds.

PRECAUCIONES

Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

NOTA

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo

La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/ó aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido.

Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros estándares de calidad.